

SCHEDE TECNICHE PVC BPS ALTA QUALITA'

Valore medio di durezza Shore A	69 +/- 5 sh A
Valore medio di resistenza all'abrasione	129 mm ³
Resistenza alla trazione meccanica Valore medio :	
Carico a rottura	12,8 MPa
Allungamento a rottura	363 %
Resistenza alla lacerazione Valore medio	60,3 KN/m

Sostanze chimiche scelte	Variazione di colore	Variazione di durezza Shore A		Variazione di spessore		Compatibilita' chimica a 23°C
		-44 *	+ 10 **			
Acetone 100%	Non significativa variazione	-44 *	+ 10 **	Non resistente	Non resistente	NON RESISTENTE
Alcol etilico 96%	Non significativa variazione	+ 2		Nessuna variazione		RESISTENTE
Benzina verde	Non significativa variazione	+ 16		Ristringimento – 2%		PARZIALMENTE RESISTENTE
Olio minerale	Non significativa variazione	+ 6		Nessuna variazione		RESISTENTE
Acido solforico	Significativa variazione	+ 7		Nessuna variazione		PARZIALMENTE RESISTENTE